

Toepassingsschema Repair Care assortiment



	Voor-behandeling	Houtreparatie				Houtreparatie met biogebaseerde grondstoffen	Plamuren	Houtreparatie binnenshuis	Stopverf vervangen	Afdichten	
	UNI	1	4	16	ALLROUND	COOL	SF	IN	MP	SK	
	DRY FIX® UNI*	DRY FLEX® 1**	DRY FLEX® 4**	DRY FLEX® 16	BIO FLEX™ ALLROUND	BIO FLEX™ COOL	DRY FLEX® SF	DRY FLEX® IN	DRY SEAL™ MP	DRY SHIELD™ SK	
Toepassing	Voorstrijken voor alle soorten DRY FLEX®	Zeer snelle, kleine reparaties en lamineren	Snelle reparaties in alle seizoenen	Kleine en grote reparaties zonder tijdsdruk	Alle soorten reparaties, het hele jaar door.	Snelle reparaties bij lage temperaturen	Zeer snel plamuren	Houtreparaties binnenshuis	Stopverf vervanging en allround kit	Afdichten van onbeschermde hout en herstellen van haarscheuren	
Verwerkings-temperatuur in °C	0 - 35	0 - 25	0 - 35	10 - 35	0 - 35	0 - 20	0 - 30	0 - 35	5 - 40	0 - 25	
Reparatiedikte (mm)		• Bij 0 - 10°C: 5 - 15 • Bij 10 - 25°C: 5 - 10	• Bij 0 - 10°C: 5 - 50 • Bij 10 - 35°C: 5 - 20	5 - 50	5 - 50	• Bij 0 - 10°C: 5 - 50 • Bij 10 - 20°C: 5 - 25	0 - 6	5 - 20			
Verwerkings-tijd (bij 20°C)	1 uur	15 - 20 minuten	20 - 25 minuten	1,5 - 2 uur	15 - 20 minuten	20 - 25 minuten	7 - 10 minuten	15 - 20 minuten	15 minuten	15 minuten	
Indringtijd	20 - 45 min. Daarna droogdeppen en binnen 24 uur DRY FLEX® / BIO FLEX™ aanbrengen										
Schuur- en overschilderbaar (bij 20°C) ***		Na 1 uur	Na 4 uur	Na 16 uur	Na 12 uur	Na 15 uur bij 10°C!	Na 30 minuten	Na 4 uur	Na 2 uur	Na 6 uur	
Inhoud verpakking (ml)	200 component A 100 component B*	200 component A 100 component B**	300 component A 100 component B**	300 component A 100 component B	300 component A 100 component B	300 component A 100 component B	180	180	290	200 component A 80 component B	
Opslagtemperatuur in °C	5 - 40	5 - 40	5 - 40	5 - 40	5 - 40	5 - 40	5 - 30	5 - 40	5 - 30	5 - 25	

* Ook verkrijgbaar in kleinverpakking: 80ml component A en 40ml component B. ** Ook beschikbaar in 2-in-1 koker, met een inhoud van 180ml. *** Afhankelijk van laagdikte, luchtvochtigheid en temperatuur.