

## DRY FLEX® **IN**

### Voor reparaties binnen

- Voor reparaties van beschadigd hout voor binnentoepassing
- Voor het repareren van o.a. trappen, deuren, binnenkozijnen (excl. geveltimmerwerk), keukens, meubels, vloeren en plinten
- Voor het renoveren, restaureren en modelleren van houtconstructies en profielen



### DRY FLEX® **IN**

#### Eigenschappen:

- Met beide componenten in één koker
- Goed schuur- en overschilderbaar: na 4 uur (bij 20°C)
- Makkelijk en snel verwerkbaar
- Voor reparaties met een laagdikte van 0 - 20mm
- Verwerkingstemperatuur: 0 - 35°C
- Verwerkingstijd: 20 minuten
- Geen voorstrijk nodig
- Krimpt niet
- Uitstekende hechting
- Op vele houtsoorten toepasbaar
- Oplosmiddelvrij



## Voor reparaties binnen

### PRODUCTOMSCHRIJVING

- Oplosmiddelvrij 2-componenten reparatiesysteem op basis van een specifieke compositie van epoxyharsen.
- DRY FLEX® IN maakt deel uit van de REPAIR CARE preventieve en curatieve werkwijzen voor het duurzaam in stand houden van hout en houtconstructies zoals omschreven in de REPAIR CARE WISER™.

### EIGENSCHAPPEN

- Goed schuur- en overschilderbaar: na 4 uur (bij 20°C);
- Makkelijk en snel verwerkbaar;
- Voor reparaties met een laagdikte van 0 - 20mm;
- Verwerkingstemperatuur: 0 - 30°C;
- Verwerkingstijd: 20 - 25 minuten;
- Geen voorstrijk nodig;
- Krimpt niet;
- Uitstekende hechting;
- Op vele houtsoorten toepasbaar;
- Oplosmiddelvrij.

### TOEPASSINGEN

- Repareren van gebreken in nieuwe en bestaande houtconstructies.
- Afdichten en verlijmen van houtverbindingen.
- Renoveren, restaureren en onderhouden van houtconstructies, waaronder trappen, deuren, binnenkozijnen (excl. geveltimmerwerk), keukens, meubels, vloeren en plinten.

### ONDERGRONDCONDITIES

- Beschadigd hout tot op het gezonde hout verwijderen (EASY-Q™ PROFI - bolkopfrees).
- Ondergrond moet altijd vrij zijn van vuil, vet, zwart gebrand hout en opstaande houtvezels.
- Verfagen ter plaatse van de hechtingsvlakken van DRY FLEX® IN tot op het gezonde hout verwijderen.

### SYSTEEMOPBOUW

- DRY FLEX® IN aanbrengen; houd een laagdikte aan van minimaal 5mm tot maximaal 20mm. Er kunnen meerdere lagen aangebracht worden. Elke laag uit laten harden en schuren voor het aanbrengen van een nieuwe laag.
- Overtollig product direct verwijderen.
- Voor het aanbrengen van een verflaag eerst licht schuren.

### PRAKTISCHE AANBEVELINGEN & NUTTIGE TIPS

- Lees voor gebruik de aanwijzingen op de verpakking.
- Controleer de houdbaarheidsdatum voor gebruik.
- Neem kennis van de juiste werkwijze(n) zoals vermeld in de REPAIR CARE WISER™.
- Raadpleeg voor gebruik de product- en veiligheidsinformatie.
- DRY FLEX® IN doseren met het EASY-Q™ enkelvoudig doseerpistool.
- Maak voor mengen en verwerken gebruik van het mengplateau en de (kunststof) modellemessen (gemakkelijk te reinigen na uitharden product).
- Meng de componenten A en B tot een egale kleur is verkregen.
- Gemengd product niet in de volle zon plaatsen (dit verkort de verwerkingstijd).
- Verdeel de gemengde DRY FLEX® IN in een dunne laag over het mengplateau; dit verlengt de verwerkingstijd.
- Aangebroken koker na gebruik sluiten.
- Bij modellering van meerhoekige reparaties kunnen acrylaat (perspex) stroken een goed hulpmiddel zijn.
- Niet onder te warme (> 50°C) of te koude (< 5°C) omstandigheden bewaren.
- Het is gewenst te uitgevoerde reparaties en het aangrenzende onbehandelde hout binnen een week te voorzien van minstens een grondverflaag.
- Volg voor meer kennis over en vaardigheid met de producten en systemen een van de opleidingen van Repair Care.

### BELANGRIJK

**Behandeling en systeemkeuze dienen vooraf te zijn afgestemd op de technische mogelijkheden en de gestelde eisen. Voor een optimaal resultaat is een inspectie vooraf noodzakelijk. Raadpleeg voor de juiste toepassing de Repair Care werkwijzen. Neem in geval van twijfel altijd contact op met de regionale dealer of Repair Care.**

### TECHNISCHE GEGEVENS

Samenstelling:	Component A gemodificeerde epoxyhars. Component B mengsel van gemodificeerde amines.
Dichtheid bij 20°C:	1.17 kg/dm <sup>3</sup> .
Vaste stofgehalte:	100 vol. % (=100 gew. %).
Vlampunt DIN 53213:	Component A > 93°C. Component B > 104°C.
Mengverhouding:	Component A: 2 volume delen. Component B: 1 volume deel.
Menginstructie:	EASY-Q™ enkelvoudig doseerpistool gebruiken. Op kunststof mengplateau benodigde hoeveelheid doseren en mengen tot dat de witte kleur van Component B is verdwenen.
<b>UITERLIJK</b>	
Component A:	Hoog viskeuze witte massa.
Component B:	Hoog viskeuze gele massa.
Gemengd product:	Sterk pasteuze licht gele massa.
Verwerkingstijd bij 20°C:	20 min.
Verwerkingstemperatuur:	0 - 30°C.
Verwerking:	Nooit oplosmiddel, verdunningsmiddel toevoegen.
Voorzorgsmaatregelen:	Vermijd huidcontact door gebruik te maken van de geëigende beschermingsmiddelen zoals handschoenen, veiligheidsbril, geschikt schoeisel en voorschoten.
Uitharding bij 20°C:	Schuurbaar en overschilderbaar na ca. 4 uur.
Overschilderbaar:	Na schuren over te schilderen met watergedragen (acrylaat), alkydhars- of high solid verf.
Houdbaarheid:	Houdbaarheidsdatum staat op koker vermeld (mits in gesloten originele verpakking op een koele en droge plaats bewaard).
Verpakking:	Koker A + B: 180 ml.
Productie:	Onder ISO 9001.
Verpakkingseenheid:	Kartonnen doos met 10 kokers.
Opslag/vervoer:	Temperatuur 5°C tot 40°C.

